

Korjaussivu (korjattu lause punaisella)

Taivutusmurtolujuus

Taivutusmurtolujuus on vaatimusten mukainen, kun:

- testaustulosten keskiarvo 3 näytteestä laskettuna täyttää taivutusmurtolujuuden vaatimuksen
- yksittäinen testaustulos poikkeaa keskiarvosta korkeintaan $\pm 25 \%$.

9.6.8 Ruiskutetun betonikerroksen paksuus

Kallio- ja maaperän lujituksessa vaatimustenmukaisuus on saavutettu, jos:

- ruiskutetun betonikerroksen vahvuus on keskimäärin jokaisella mittauspaikalla (viiden mittauksen keskiarvo, mittapisteitten porauskaavio ks. kappale 7.2.5) vähintään rakenteelle asetettu nimellispaksuus ja
- **mitattu minimipaksuus on vähintään 75 % betonikerroksen nimellispaksuudesta.**
- skannaamalla mitatuissa tiloissa 20 % pinta-alasta sallitaan 25 % alitus. Yksittäisten alitusalueiden koko ei kuitenkaan saa olla suurempi kuin 20 m².

Muissa rakenteissa noudatetaan rakenteen käyttötarkoituksen mukaisia toleransseja ja suunnittelijan ohjeita.